

MAGIC LIGHT

IDROPITTURA MURALE LAVABILE PER INTERNI.



DESCRIZIONE

Idropittura murale lavabile composta da copolimeri vinil-versatati in emulsione acquosa, cariche pure selezionate e micronizzate ed additivi

IMPIEGHI

La natura e la qualità delle materie prime utilizzate conferiscono al prodotto caratteristiche di grande versatilità che lo rendono adatto per la tinteggiatura diretta (senza mano di primer di fondo) di tutte le superfici interne di qualsiasi natura, sia nuove (cartongesso, intonaco al civile, ecc) sia già tinteggiate, fatto salvo l'applicazione dello specifico primer di fondo in caso di superfici pulverulente o a base gesso, ed ottenere un risultato finale omogeneo, opaco quasi vellutato.

CARATTERISTICHE

Inodore, atossico, facile pennellabilità e stendibilità, antigoccia, eccellente potere coprente, punto di bianco, ed adesione al supporto.

Gradevole aspetto opaco vellutato, resistente allo sfregamento ed all'ingiallimento.

NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente con rullo, pennello, spruzzo.

Dopo l'eventuale applicazione della mano di fondo con apposito primer e l'eventuale stuccatura delle piccole cavillature, applicare la seconda mano dopo 2 / 3 ore e comunque occorre accertarsi che la prima mano sia ben essiccata.

DATI TECNICI

ASPETTO PRODOTTO ESSICCATO	Opaco vellutato
PH	≥ 8
LEGANTE	Copolimero vinil-versatato in emulsione
CARICHE	Cariche micronizzate, caolino, biossido di titanio.

DATI TECNICI	
PESO SPECIFICO	1600 gr/l ± 50 gr/l
RESIDUO SECCO	65%
SECCO RESINA SU SECCO TOTALE	9%
LAVABILITÀ	circa 2000 cicli Gardner (DIN 53778)
COLORI	Bianco, colori di cartella ed al campione tinte tenui
CONFEZIONI	Latte da lt 14 (kg 22 circa)
DILUIZIONE	Diluire con circa il 15 - 20% di acqua (3 - 4,5 lt/latta), in funzione delle condizioni ambientali e della temperatura e dell'assorbimento del supporto
CONSUMI / RESA INDICATIVA	m ² 50/70 a due mani circa variabile in funzione delle condizioni ambientali e dell'assorbimento del supporto
ESSICCAZIONE	2 / 3 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo
VALORI LIMITE DI VOC	VALORI LIMITE di VOC (Cat C/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 0 gr/l
CONSERVAZIONE	24-36 mesi in imballo originale integro a temperature costanti, a temperature non superiori a 20-25 gradi ed al riparo dal gelo e da fonti di calore dirette (in particolar modo all'esposizione diretta del sole). Il prodotto diluito o residuale da lavorazione, non esposto direttamente a raggi solari o fonti di calore, va utilizzato al massimo entro 5 giorni.

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del me-



desimo. In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.

Nel caso di tinte forti, eventuali differenze di colore sono da ritenersi caratteristiche del prodotto, influenzate in particolar modo dall'assorbimento dei supporti, dalle condizioni atmosferiche e dalle temperature di applicazione e stagionatura.

Pertanto si consiglia di applicare il prodotto sulla parete / facciata da pitturare senza interruzioni poiché a seconda della temperatura e delle condizioni climatiche il prodotto applicato può dar luogo a differenze di tonalità.

Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Non applicare su muri caldi, con esposizione diretta al sole o in giorni di vento e in ogni caso con temperature inferiori a +5°C o superiori a + 25°C del supporto e dell'aria e durante le precipitazioni atmosferiche (pioggia – neve). Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore dall'applicazione finale.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Conservare nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.