

SANIMUR TRASPIRANTE

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNI DI QUALITÀ SUPERIORE CON SPECIALE PROTEZIONE ANTIVEGETATIVA



DESCRIZIONI

Idropittura murale traspirante per interni composta da copolimeri vinil-versatati in emulsione acquosa, cariche pure selezionate e micronizzate, additivi e speciale micro biocida a largo spettro di azione.

IMPIEGHI

La natura e la qualità delle materie prime utilizzate e del micro biocida a largo spettro di azione presente nel prodotto conferiscono al medesimo spiccate caratteristiche antivegetative unitamente a quelle di grande versatilità che lo rendono adatto per la tinteggiature di tutte le superfici interne di qualsiasi natura, sia nuove (previa applicazione dello specifico primer di fondo) sia già tinteggiate, ed ottenere un risultato finale omogeneo, opaco quasi vellutato.

CARATTERISTICHE

Traspirante, antivegetativo, antigoccia, eccezionale potere coprente e punto di bianco, facile applicabilità e pennellabilità.

Gradevole aspetto opaco vellutato, resistente all'ingiallimento.

NOTE APPLICATIVE

Si applica indistintamente con rullo, pennello, spruzzo.

Dopo aver preparato adeguatamente il supporto con idoneo primer o sottofondo e proceduto all'eventuale stuccatura delle piccole cavillature ed imperfezioni presenti, procedere all'applicazione della prima mano di prodotto. Applicare la seconda mano di prodotto a distanza di almeno 2 / 3 ore dalla prima, previa verifica che la prima mano sia ben essiccata.

In caso di presenza di agenti biodeteriogeni (quali alghe, licheni, muffe, lieviti, muschio, funghi, ect) sulle superfici da tinteggiare, procedere al risanamento delle medesime con l'applicazione dello specifico microbiocida ad elevato effetto fungicida ed alghicida SANIMUR BIOCIDA (per maggiori informazioni su SANIMUR BIOCIDA richiedere scheda tecnica del prodotto).

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| ASPETTO PRODOTTO ESSICCATO | Opaco vellutato. |
| PH | ≥ 8 |

| DATI TECNICI | |
|-------------------------------------|---|
| LEGANTE | Copolimero vinil-versatato in emulsione |
| CARICHE | Cariche micronizzate, caolino, biossido di titanio. |
| PESO SPECIFICO | 1600 gr/l ± 20 gr/l |
| VISCOSITÀ | 18000-22000 cps (Viscosimetro Brookfield) |
| RESIDUO SECCO | 57% |
| SECCO RESINA SU SECCO TOTALE | 7 % |
| LAVABILITÀ | Circa 500 cicli Gardner (DIN 53778) |
| COLORI | Bianco, colori di cartella ed al campione nelle tinte pastello |
| CONFEZIONI | Latte da lt 14 (kg 22,700) – lt 10 (kg 16,200) – lt 5 (kg 8,100 circa) |
| DILUIZIONE | Con acqua 1a mano 20% in peso (lt 4,800/latta 14 lt), 2a mano 10-15% circa (lt 2,500/latta 14 lt), secondo il fondo |
| CONSUMI / RESA INDICATIVA | 380/450 gr/mq, secondo il fondo (circa mq 50/55 /latta) a due mani. |
| ESSICCAZIONE | 2 / 3 ore a seconda delle condizioni ambientali e del fondo |
| VALORI LIMITE DI VOC | VALORI LIMITE di VOC (Cat C/a) previsto dalla Norma Europea per il 2010: 30 gr/l QUANTITA' di VOC DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO : ≤ 20 gr/l |
| CONSERVAZIONE | 24-36 mesi in imballo originale integro a temperature costanti, a temperature non superiori a 20-25 gradi ed al riparo dal gelo e da fonti di calore dirette (in particolar modo all'esposizione diretta del sole). Il prodotto diluito o residuale da lavorazione, non esposto direttamente a raggi solari o fonti di calore, va utilizzato al massimo entro 5 giorni. |

AVVERTENZE

I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l'uso più appropriato del prodotto.

Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l'esecutore dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere



– sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. In merito si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.

Verificare la corrispondenza della tinta del materiale ordinato prima dell'applicazione del medesimo. In caso di mancato controllo, non si risponderà del prodotto applicato relativamente ad eventuali scostamenti di colore.

Supplementi di prodotto dello stesso colore, soprattutto se richiesti a distanza di tempo dalla fornitura originaria, potrebbero presentare lievi differenze di tonalità dovute ai diversi lotti di materie prime impiegate.

L'esecuzione della tinteggiatura sia effettuata come ultimo intervento e a completamento di ogni opera cantieristica.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature.

Conservare nello stato di fornitura originale (senza aggiunta di acqua o di residui di pitture di altra natura o già diluite con acqua) al riparo dal gelo e da fonti di calore.

La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

